

ALFAMOLDE 6

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alfamolde 6 es un yeso formulado con una relación yeso/agua elevada y, por tanto, gran resistencia. Puede utilizarse en la industria de la cerámica para producir moldes de trabajo para calibrados, ya que se requiere resistencia y vida útil del molde. Este producto también se utiliza en aplicaciones de modelado y colado, incluidas las aplicaciones decorativas.

MERCADOS

Arte y decoración, Yeso mineral y escayola para materiales de construcción, Cerámica

INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación yeso/agua	
Proporción yeso-agua (por peso)	1.67:1
Proporción agua-yeso (por peso)	60%
Proporción de mezcla yeso-agua (por peso)	100/60
características químicas	
Composición química	CaSO ₄ .1/2H ₂ O
Pureza mín. de yeso (%)	93
Color	white
parámetros de fraguado	
Fluidez en anillo Vicat (cm)	18.5
Tiempo de fraguado inicial en minutos	13
Expansión lineal (%)	0,22
comportamiento mecánico	
Resistencia a la flexión (MPa)	6
Resistencia a compresión en seco (Mpa)	16.5
propiedades físicas	
Distribución de partículas (tamaño de malla y % de peso retenido)	Trace at 200 µm 1.2 % at 100 µm

Los datos técnicos indicados representan solo los valores típicos. Para más detalles, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

INSTRUCCIONES DE USO

La proporción recomendada de yeso y agua es de 1,60:1 y 1,72:1, con un tiempo de mezcla aproximado de 2 a 4 minutos.

Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia.

BENEFICIO DES PRODUCTO

- + Buen equilibrio entre resistencia y porosidad
- + Yeso formulado, propiedades estables de trabajabilidad

APLICACIONES

Vajilla, Diseño de interiores, Elementos de construcción a base de yeso

EMBALAJE / PERIODO DE VALIDEZ

	Embalaje	Periodo de validez (mes)
Saco	25 kg	6
Granel	25 T	Las características técnicas descritas en este documento son las características en el momento de recepción de la mercancía.

Cuando el producto se almacena en condiciones secas y en su embalaje original, tendrá un periodo de validez específico que comienza a partir de la fecha de fabricación y que se indica en cada saco. Este periodo de validez depende del tipo de embalaje. En los sacos de los productos que tengan fecha de caducidad aparecerán las siglas BBE ("utilizar preferentemente antes de") seguidas de la fecha.

ALMACENAMIENTO

No es recomendable colocar productos a base de yeso en exteriores o en lugares expuestos a la intemperie o a una humedad excesiva. La absorción de humedad puede modificar las propiedades físicas, incluso puede reducirse la resistencia mecánica de los yesos y prolongarse su tiempo de fraguado. Los minerales de yeso pueden verse afectados por la absorción de humedad y cambiar sus propiedades físicas.

Para proteger el producto mientras se utiliza, los sacos abiertos o parcialmente utilizados deben plegarse y cerrarse con cuidado. Cada saco lleva estampada una fecha y las existencias deben rotarse de modo que se utilice primero el material más antiguo.

CERTIFICACIÓN



DOP n° ALES 001

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Existen fichas de datos de seguridad de yesos y minerales de yeso de Saint-Gobain Formula para todos los productos, que pueden obtenerse directamente en nuestra página web dentro de las secciones de productos y documentación. Saint-Gobain Formula no se responsabiliza de las lesiones personales ni de los daños o perjuicios que se deriven del uso incorrecto de los productos.

NOTIFICACIÓN

Las proporciones de agua y yeso indicadas corresponden a las utilizadas en los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula y no son necesariamente las utilizadas en la práctica. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia. A menos que se indique otra cosa, se aplicarán los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula. Si desea obtener una copia del método de ensayo, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula. Este folleto invalida y sustituye cualquier otro documento anterior. Toda la información facilitada se ha elaborado de buena fe y es susceptible de modificaciones. Es aconsejable contactar con Saint-Gobain Formula en caso de duda con el contenido de este folleto o su validez.

CONTACTO

Si desea más información, visite nuestra página web

www.saintgobainformula.com



Contacto De Ventas



Documentación



Información técnica



Información global